| AdP – ÁGUAS DE PORTUGAL | | ÁGUAS DE PORTUGAL |
|---|---|---|
| **DESIGNAÇÃO**<br>**MATERIAIS PARA LIGAÇÃO ENTRE BETÕES DE IDADE DIFERENTE** | | **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**<br>**ET- MCC 210** |
| **CONSTRUÇÃO CIVIL** | **VERSÃO:** 01_2012 | |

# 1. PRESCRIÇÕES GERAIS

1.1. A seleção dos materiais a usar na ligação entre betões ou argamassas de idades diferentes deve ter em conta que se deve procurar assegurar a colagem perfeita entre o betão existente e o novo. Deve garantir-se que os materiais a aplicar possam assegurar uma resistência da junta de ligação compatível com as trações que aí se vão instalar.

1.2. A resistência da ligação deverá garantir uma força de tração resistente de pelo menos 2 MPa no ensaio de "pull off", a realizar aos 28 dias.

1.3. Os materiais a utilizar deverão ser propostos pelo Empreiteiro à Fiscalização acompanhados de amostras e das respetivas especificações de fabrico e de comportamento e dos certificados de garantia existentes.