

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ET.AdRA.081.01
	<i>Materiais de Construção Civil</i>	MCC
	ARGAMASSAS	30/03/16

I. PRESCRIÇÕES GERAIS

- I.1. As argamassas são obtidas com um aglomerante (gesso, cal, cimento ou pozolana), areia e água e são utilizadas na execução de alvenarias, rebocos e acabamentos.
- I.2. O fabrico das argamassas será feito mecanicamente, ao abrigo do sol e da chuva, na ocasião do seu emprego, não se admitindo a utilização daquelas que tenham começado a fazer presa, por não terem sido utilizadas em tempo devido ou por qualquer outro motivo.
- I.3. Poderá eventualmente aceitar-se que o fabrico seja manual, desde que a quantidade de argamassa a empregar diariamente seja pequena.
- I.4. A mistura dos materiais deve ser feita sempre sob controlo da fiscalização.
- I.5. A composição e dosagens das argamassas a empregar, quando não se encontrarem previamente especificados, serão as seguintes, fazendo-se notar que os traços estão expressos em volumes, referindo-se a ligantes e areia:

I.5.1. Rebocos

- Exteriores em construção civil
 - cal hidráulica 1:5
 - cal ordinária e cimento 1:1:5
- Interiores em construção civil
 - cal hidráulica 1:7
 - cal ordinária e cimento 1:3:7
- Estanques
 - Cimento 1:2
- De argamassas imersas frescas em águas agressivas
 - Cimento 1:1,5

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ET.AdRA.08I.0I
	<i>Materiais de Construção Civil</i>	MCC
	ARGAMASSAS	30/03/16

I.5.2. Assentamento de alvenaria

- Blocos de betão
 - Cimento 1:5
- De pedra, em paredes em fundação e elevação
 - Cimento 1:5
- De pedra, em muros de suporte
 - Cimento 1:4
- Refechamento de juntas
 - Cimento 1:4

I.5.3. Assentamento de forro de cantaria, ladrilhos e azulejos

- Forro de cantaria
 - Cimento 1:2
- Ladrilho hidráulico
 - Cimento 1:8
- Ladrilho cerâmico
 - Cimento 1:6
- Azulejos
 - cal hidráulica 1:7
 - cal ordinária e cimento. 1:2:8

I.5.4. Betonilha

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ET.AdRA.081.01
	<i>Materiais de Construção Civil</i>	MCC
	ARGAMASSAS	30/03/16

- Cimento 1:3 a 1:5